LUXOR
NEXT LEVEL PROTECTION

FICHA TÉCNICA · REV. 11/2026

LUXOR ARMOR FABRIC

NANORRECUBRIMIENTO A BASE DE AGUA PARA TEXTILES

Ref. T-WB · 50 mL · Solo uso profesional



DESCRIPCIÓN

Protector textil a base de agua. Los líquidos forman gotas sobre la tela en lugar de absorberse, lo que ayuda a prevenir manchas sin quitarle transpirabilidad a la tela.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

- Algodón, gamuza, lona, lana, seda, lino y poliéster

PROPIEDADES CLAVE

- Repelencia al agua y al aceite
- A base de agua
- Transpirable
- Resistencia química
- Fácil limpieza, se ensucia más lento
- Fácil aplicación

APLICACIÓN (RESUMEN)

1. Aspirar y limpiar la tela.
2. Probar primero en una zona oculta.
3. Pulverizar de forma uniforme hasta que la tela quede ligeramente húmeda. No saturar.
4. Dejar secar por completo.

Condiciones de aplicación: 5–45 °C, HR ≤ 50 %. Aplicar sin luz solar directa, sobre una superficie fría, limpia y seca.

APLICACIÓN PROFESIONAL

Los recubrimientos LUXOR son productos profesionales, aplicados exclusivamente por instaladores capacitados en centros autorizados LUXOR. La preparación de la superficie es determinante para el rendimiento.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usar guantes y trabajar en un área ventilada.
- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Mantener alejado del calor y las llamas. Cerrar bien después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	**Líquido turbio (a base de agua)**
Durabilidad (fabricante)	**Hasta 12–15 meses**
Espesor de película seca	**90–100 nm**
Consumo	**60–100 mL/m²**
Densidad a 23 °C	**1.01 g/cm³**
Valor de pH	**4–5**
Resistencia química	**pH 1–11**
Transpirabilidad (EN 1062-1)	**Categoría 1**
Condiciones de aplicación	**5–45 °C, HR ≤ 50 %**
Resistencia a la temperatura	**150 °C**
Repelencia al agua (ISO 4920)	**100/100**
Ángulo de contacto con el agua	**152° @ 10 µL**
Resistencia al fregado húmedo (ISO 11998:2006)	**136° de ángulo de contacto tras 3,000 ciclos**
Ángulo de deslizamiento del agua	**18° @ 60 µL**
Ángulo de contacto con aceite	**129° @ 10 µL**
Vida útil en almacén	**2 años sin abrir · 6 meses después de abrir**
Presentación	**50 mL**

Durabilidad: valor máximo publicado por el fabricante para una aplicación y un mantenimiento profesionales correctos. La vida útil real depende de la preparación de la superficie, el clima, el uso y el cuidado del vehículo.

Resistencia al fregado húmedo (ISO 11998:2006): es una prueba de abrasión de laboratorio; no equivale a un número de lavados.

Los valores técnicos son valores típicos proporcionados por el fabricante y no constituyen una especificación.

LUXOR FILM PERÚ · Next Level Protection
Av. Santiago de Surco 3972, Santiago de Surco · Lima, Perú
www.filmluxor.com
WhatsApp / Tel.: +51 981 370 474